

Супердифузионные мембраны Döcke AS 90, AT 90, AT 115, AT 130 EL, AT 150 EL, AT 200 EL

1. Описание продукции.

Супердифузионные мембраны Döcke AS 90, AT 90, AT 115, AT 130 EL, AT 150 EL, AT 200 EL – это рулонный материал, который защищает утеплитель от влаги, попадающий снаружи дома (под кровлю или фасад), не препятствует отводу пара из самого утеплителя и защищает утеплитель от продувания ветром.

2. Геометрические параметры.

№ п/п	Наименование показателей, ед. измерения	Нормативное значение					
		Döcke AS 90	Döcke AT 90	Döcke AT 115	Döcke AT 130 EL	Döcke AT 150 EL	Döcke AT 200 EL
1	Материал	Полипропилен однослойный	Полипропилен трёхслойный				
2	Примечание	Паропроницаемая ветрозащита	Паропроницаемая ветровлагозащита				
3	Тип конструкции	Каркасные стены и стены с наружным утеплением, вентилируемые фасады		Утеплённые скатные кровли, каркасные стены и стены с наружным утеплением, вентилируемые фасады, чердачные перекрытия			
4	Длина рулона, м	46					
5	Ширина рулона, м	1,6		1,5			
6	Площадь рулона, м²	70					
7	Наличие самоклеящейся кромки	Нет			Да		

3. Физико-механические характеристики.

№ п/п	Наименование показателей, ед. измерения	Нормативное значение					
		Döcke AS 90	Döcke AT 90	Döcke AT 115	Döcke AT 130 EL	Döcke AT 150 EL	Döcke AT 200 EL
1	Реакция на огонь / огнестойкость	Класс F					
2	Прочность на разрыв в продольном направлении, Н/50 мм	145	140	165	175	185	205
3	Прочность на разрыв в поперечном направлении, Н/50 мм	92	70	120	125	135	155
4	Паропроницаемость, (г/м ² *24ч) (не менее)	1000	850	850	750	650	450
5	Устойчивость к водяному давлению, мм вод.ст. (не менее)	200	4000	5000	5000	5000	5000
6	Устойчивость к УФ: снижение прочности после 400 часов испытания, %	40					
7	Рабочий температурный режим, °C	от -60 до +85		от -40 до +80			
8	Плотность, г/м ²	80	90	115	130	150	200

4. Логистические характеристики.

№ п/п	Наименование показателей, ед. измерения	Нормативное значение					
		Döcke AS 90	Döcke AT 90	Döcke AT 115	Döcke AT 130 EL	Döcke AT 150 EL	Döcke AT 200 EL
1	Кол-во рулонов на поддоне, шт.	35	84	72	60	50	70
2	Масса одного рулона (брутто), кг	5,95	6,3	8,0	9,1	10,5	13,3
3	Масса поддона (брутто), кг	208,25	529,2	576	546	525	931
2	Объём рулона, м ³	0,032	0,036	0,04	0,043	0,045	0,05

5. Правила хранения.

- Хранение изделий должно осуществляться в горизонтальном положении на поддонах и в заводской упаковке. Нарушение оригинальной упаковки производителя категорически запрещается.
- Хранение изделий должно осуществляться только в закрытом и сухом помещении на расстоянии не менее 1,5 м от отопительных приборов.
- Хранение изделий должно осуществляться при температуре не ниже -15 °C и не выше +50 °C.
- Хранение изделий должно осуществляться при относительной влажности воздуха не более 80 %.
- При хранении необходимо избегать попадания прямых солнечных лучей.
- При хранении не допускается установка поддонов друг на друга.
- При хранении необходимо защищать изделия от трения, нагрузки, промокания.