

Пароизоляционные плёнки Döcke B 70, BR 90, BD 80, BD 100

1. Описание продукции.

Пароизоляционные плёнки Döcke B 70, BR 90, BD 80, BD 100 – это рулонный материал, который предназначен для защиты утеплителя и несущих деревянных конструкций от влаги, попадающей изнутри дома (дыхание человека, пар из тёплых влажных помещений).

2. Геометрические параметры.

№ п/п	Наименование показателей, ед. измерения	Нормативное значение			
		Döcke B 70	Döcke BR 90	Döcke BD 80	Döcke BD 100
1	Материал	Ламинированный спанбонд	Ламинированный спанбонд с теплоотражающим слоем	Ламинированное полипропиленовое полотно	
2	Примечание	Пароизоляция	Пароизоляция с теплоотражающим слоем	Гидро- пароизоляция	
3	Тип конструкции	Утеплённые скатные кровли, каркасные стены, чердачные перекрытия		Как пароизоляция : утеплённые скатные кровли, каркасные стены, чердачные перекрытия. Может использоваться как гидроизоляция для холодных чердаков	
4	Толщина при давлении 2 кПа, мм	0,3	0,38	0,25	0,32
5	Длина рулона, м	43,75		46,6	
6	Ширина рулона, м	1,6		1,5	
7	Площадь рулона, м ²	70			

3. Физико-механические характеристики.

№ п/п	Наименование показателей, ед. измерения	Нормативное значение			
		Döcke B 70	Döcke BR 90	Döcke BD 80	Döcke BD 100
1	Прочность на разрыв в продольном направлении, Н/50 мм	115	130	485	610
2	Прочность на разрыв в поперечном направлении, Н/50 мм	80	120	365	440
3	Относительное удлинение при продольном разрыве, %	70	46	22	27
4	Относительное удлинение при поперечном разрыве, %	85	14	25	30
5	Паропроницаемость, г/(м ² *24ч) (не более)	7	5	10	5
6	Водопроницаемость, дм ³ /(м ² с)	водонепроницаем			
7	Водоупорность, мм вод.ст. (не менее)	5000	7000	5000	8000
8	Рабочий температурный режим, °C	от -60 до +85			
9	Горючесть	Г4			
10	УФ-стойкость	-	1 месяц	1 месяц	2 месяца
11	Плотность, г/м ²	55	80	65	80

4. Логистические характеристики.

№ п/п	Наименование показателей, ед. измерения	Нормативное значение			
		Döcke B 70	Döcke BR 90	Döcke BD 80	Döcke BD 100
1	Кол-во рулонов на поддоне, шт.	80	65	110	100
2	Масса одного рулона (брутто), кг	4,9	6,3	5,6	7
3	Вес поддона (брутто), кг	392	409,5	616	700
4	Объём рулона, м ³	0,021	0,025	0,021	0,026

5. Правила хранения.

- Хранение изделий должно осуществляться в горизонтальном положении на поддонах и в заводской упаковке. Нарушение оригинальной упаковки производителя категорически запрещается.
- Хранение изделий должно осуществляться только в закрытом и сухом помещении на расстоянии не менее 1,5 м от отопительных приборов.
- Хранение изделий должно осуществляться при температуре не ниже -15 °C и не выше +50 °C.
- Хранение изделий должно осуществляться при относительной влажности воздуха не более 80 %.
- При хранении необходимо избегать попадания прямых солнечных лучей.
- При хранении не допускается установка поддонов друг на друга.
- При хранении необходимо защищать изделия от трения, нагрузки, промокания.