PERFEKTA®
совершенствуя основу

ВЫРАВНИВАЮЩАЯ ЗИМНЯЯ СЕРИЯ

ШТУКАТУРКА ФАСАДНАЯ

- ✓ для проведения работ при низких температурах
- ✓ для фасадов, цоколей, подвалов
- ✓ устойчивость к атмосферным и механическим воздействиям
- ✓ низкий расход

НАЗНАЧЕНИЕ

- Штукатурка фасадная PERFEKTA® Выравнивающая Зимняя серия предназначена для выполнения при отрицательных температурах работ по предварительному выравниванию стен внутри и снаружи зданий. Применяется как для однослойного выравнивания, так и в качестве “обрызга” и “грунта” в многослойных штукатурных системах.
- Используется под последующую декоративную отделку: финишное тонкослойное шпаклевание, отделку декоративными штукатурками, плиточную облицовку или окрашивание.
- Применяется для отделки фасадов, цоколей, подвалов и помещений с любой степенью влажности, обладает трещиностойкостью и обеспечивает надежную защиту фасадов от атмосферных воздействий. Для ручного и машинного нанесения.

Основания: бетонные, цементно-известковые и цементно-песчаные, газобетон и пенобетон, кирпичная и каменная кладка.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	серый
Максимальная фракция наполнителя	2,5 мм
Класс прочности при сжатии	КП II
Прочность сцепления с основанием	0,3 МПа
Количество воды на 1 кг смеси	0,15 – 0,18 л
Расход при толщине слоя 10 мм	15 кг/м^2
Рекомендуемая толщина слоя	10 – 40 мм
Жизнеспособность раствора	60 минут
Коэффициент паропроницаемости	0,1 мг/м·ч·Па
Марка раствора по подвижности	Пк3
Температурные условия, при нанесении	от -10 °С до +30 °С
Температурные условия, при эксплуатации	от -50 °С до +70 °С
Морозостойкость	50 циклов
Нормативный документ	ГОСТ 33083-2014 ТУ 23.64.10-013-51160834-2018

* Версия технической карты актуальна на 16.07.2019

PERFEKTA®
совершенствуя основу

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Требования к основанию

Возраст цементно-песчаных оснований не менее 28 суток, кирпичных не менее 2 – 3 месяцев, а бетонных оснований не менее 4 – 6 месяцев.
Подготовка основания в Зимний период
Основание должно быть очищено от пыли, масляных пятен, снега, инея, наледи и прочих загрязнений. Рекомендуется предварительно прогреть основание при помощи тепловой пушки.
В качестве адгезионного слоя используется штукатурный обрызг Perfekta® "ФРОНТПРО" Адгезив Зимняя серия, который создает шероховатую поверхность на гладких, слабо впитывающих основаниях и уменьшает впитывающую способность основания.

Приготовление раствора в зимний период

Для затворения смеси рекомендуется использовать воду, подогретую до температуры от +20°С до + 30°С, но не более + 40°С.
При машинном нанесении: необходимо сухую смесь засыпать в бункер штукатурной станции. Регулируя расход воды, подобрать требуемую консистенцию раствора. Данную пропорцию следует запомнить, чтобы при приготовлении последующих партий раствора применялись те же пропорции. Для различных моделей штукатурных машин характерно различное водопотребление, поэтому подбор воды выполняется для каждой модели индивидуально.
При ручном нанесении: содержимое мешка необходимо засыпать в емкость с чистой водой из расчета 1 кг сухой смеси на 0,15 – 0,18 л воды (на мешок 40 кг – 6,0– 7,2л воды) при одновременном перемешивании раствора. Перемешать до получения однородной массы в течение 5 минут, дать отстояться и повторно перемешать. Перемешивание производится профессиональным миксером для растворов, низкооборотистой дрелью с насадкой или в бетоносмесителе.
Раствор можно использовать в течение 60 минут с момента затворения водой. При повышении вязкости раствора в емкости (в пределах времени жизнеспособности) необходимо тщательно перемешать его без добавления воды. Для приготовления раствора использовать только чистые емкости, инструменты и воду.

Выполнение работ в зимний период

Штукатурный раствор наносят на основание вручную или с использованием штукатурной станции по всей площади, которую возможно выровнять в течение цикла жизнеспособности материала. Нанесенный слой разравнивают h-образным правилом, затем заглаживают поверхность гладилкой или затирают полутерком. Для финишного выравнивания поверхности, рекомендуется использовать соответствующие шпаклевки PERFEKTA®.
Рекомендуемый слой нанесения без использования штукатурной сетки при сплошном выравнивании от 10 - 40 мм за один проход. При выравнивании слоем более 40 мм необходимо использовать штукатурную сетку.
Работы допускается производить при температуре воздуха и основания не ниже -10°С. Не рекомендуется проводить работы при сильном ветре и снеге. Свежий раствор необходимо защищать от воздействия осадков. Внимание! При работе с данным материалом при нормальных температурах возможно уменьшение жизнеспособности раствора в таре и на основании! Рекомендуется использовать для внутренних работ. Работы допускается производить при температуре воздуха и основания не ниже -10°С. При отсутствии остекления, не рекомендуется проводить работы при сильном ветре и снеге.

Последующий уход

В процессе работы и в последующие 3 дня температура воздуха и поверхности основания должна быть не ниже -10°С, влажность воздуха не должна превышать 70 %. В процессе твердения поверхность необходимо защищать от интенсивного высыхания, не использовать прямой нагрев тепловыми пушками, избегать воздействия сквозняков и осадков. Последующие шпаклевание или окрашивание допускается через 3 суток после наступления устойчивых положительных температур.

СОСТАВ

Материал изготовлен на основе высококачественного цемента, фракционированного песка, противоморозных и модифицирующих добавок. Материал экологически безопасен, не содержит вредных примесей, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека. Соответствует действующим на территории Российской Федерации гигиеническим нормам.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Внимание! Беречь от детей. Во время проведения работ следует защищать кожу и глаза. При попадании раствора в глаза тщательно промыть большим количеством воды и, при необходимости, обратиться к врачу.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом помещении в заводской, ненарушенной упаковке. Срок годности материала без изменения его свойств – 6 месяцев с момента выпуска (дата производства указана на упаковке). При необходимости использования материала с истекшим сроком годности, обратитесь к производителю.

ВНИМАНИЕ!
Все рекомендации и технические характеристики верны при температуре окружающей среды +20°С и относительной влажности 60 %. Качество материала гарантируется только при точном соблюдении инструкции производителя по технологии применения и требований СНиП и СП.
Данная инструкция теряет силу после появления новой версии на сайте www.perfekta.ru.