



# КОРОЕД

## ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНАЯ

- ✓ возможность колерования
- ✓ устойчивость к атмосферным и механическим воздействиям
- ✓ надежная защита фасадов

### НАЗНАЧЕНИЕ

Декоративный состав на портландцементе для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями, неокрашенный, B5, Btb1,6, Aab1, F75, ГОСТ Р 54358 – 2011

- Штукатурка декоративная PERFEKTA® Короед предназначена для создания тонкого декоративно-защитного штукатурного слоя с фактурой "Короед" при устройстве систем фасадных теплоизоляционных композиционных (СФТК) с тонким штукатурным слоем, а также при отделке различных поверхностей жилых, административных, общественных и промышленных зданий и сооружений. Применяется для проведения отделочных работ внутри и снаружи зданий.
- Обладает высокой пластичностью, прочностью и адгезией. После высыхания образует надежный трещиностойкий, паропроницаемый, атмосферостойкий и морозостойкий слой, надежно защищающий фасад от механических повреждений и воздействия неблагоприятных климатических условий, пригодный под последующую окраску или пропитку гидрофобизирующими составами.

Основания: бетонные, все виды блоков из цементного и облегченного бетона, тонкий базовый армированный штукатурный слой систем СФТК, штукатурки на цементно-песчаной, цементно-известковой и гипсовой основе, основания из ПГП, ГКЛ, ГВЛ, СМЛ, ЦСП и АЦП.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	серый, белый, возможность колерования
Максимальный размер наполнителя	2 мм
Прочность сцепления с основанием	0,7 МПа
Прочность на сжатие	7,5 МПа
Расход при фракции 2 мм	2,5 кг/м <sup>2</sup>
Жизнеспособность раствора	120 минут
Коэффициент паропроницаемости	0,1 мг/м·ч·Па
Количество воды на 1 кг смеси	0,20 – 0,22 л
Температурные условия, при нанесении	от +5 °С до +30 °С
Температурные условия, при эксплуатации	от -50 °С до +70 °С
Морозостойкость	75 циклов
Нормативный документ	ГОСТ Р 54358-2011 ТУ 23.64.10-013-51160834-2018



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

**ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ**

Перед нанесением материала необходимо удалить с поверхности пыль, масляные пятна и другие загрязнения, препятствующие сцеплению материала с поверхностью. Значительные неровности необходимо выровнять соответствующими материалами PERFEKTA® (в зависимости от типа основания и условий эксплуатации).

Для усиления прочности сцепления материала с основанием, поверхность обработать соответствующей грунтовкой PERFEKTA®. При необходимости, нанести грунтовку в несколько слоев. Основание готово к нанесению только после полного высыхания грунтовки. Качественно подготовленная поверхность должна быть блестящей, без сухих матовых мест. Не допускать запыления загрунтованных поверхностей

**ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА**

Для приготовления раствора содержимое мешка при постоянном перемешивании высыпать в емкость с чистой водой из расчета 1 кг сухой смеси на 0,20 – 0,22 л воды (на мешок 25 кг – 5,0 – 5,5 литров воды) и перемешать до образования однородной массы. После этого дать отстояться в течение 2-3 минут, затем повторно перемешать. Перемешивание производится с помощью соответствующего инструмента (миксер для растворов, низкооборотистая дрель с насадкой). Готовый раствор необходимо использовать в течение 120 минут с момента затворения водой. При повышении вязкости раствора в емкости (в пределах времени жизнеспособности) необходимо тщательно перемешать его без добавления воды.

Для приготовления раствора использовать только чистые емкости, инструменты и воду. Во избежание образования мест с неоднородной прочностью и окраской, важно поддерживать точный и неизменный расход воды.

**ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ**

Равномерно нанести раствор и распределить его металлической теркой по подготовленной поверхности. Толщина наносимого слоя должна немного превышать наибольший диаметр заполнителя.

Сразу после нанесения создать желаемую фактуру при помощи пластиковой терки, которой обрабатывают поверхность, удерживая ее параллельно основанию, легкими круговыми, горизонтальными или вертикальными движениями, окончательно затирая поверхность до диаметра заполнителя.

При проведении работ следует избегать сильного нажима на уложенную растворную смесь и обеспечивать непрерывность нанесения материала.

Единовременный участок нанесения штукатурки выбирается опытным путем, исходя из того, что фактурная отделка поверхности должна быть завершена через 20 – 25 минут после нанесения раствора на поверхность.

Полученная поверхность пригодна для окраски фасадными акриловыми, силикатными, силиконовыми красками или пропитки гидрофобизирующими составами. Окрашивание возможно производить не ранее, чем через 48 часов после нанесения.

**ПОСЛЕДУЮЩИЙ УХОД**

В процессе работы и в последующие два дня температура окружающей среды и основания должна быть не ниже +5°C и не выше +30°C. В процессе твердения поверхность необходимо защищать от интенсивного высыхания: не допускать попадания прямых солнечных лучей, воды и воздействия сквозняков.

**СОСТАВ**

Материал изготовлен на основе высококачественного серого или белого цемента, специально подготовленного монофракционного заполнителя и модифицирующих добавок.

Материал экологически безопасен, не содержит вредных примесей, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека. Соответствует действующим на территории Российской Федерации гигиеническим нормам.

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

Внимание! Беречь от детей. Во время проведения работ следует защищать кожу и глаза. При попадании раствора в глаза тщательно промыть большим количеством воды и, при необходимости, обратиться к врачу.

**УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ**

Хранить в сухом помещении в заводской, ненарушенной упаковке. Срок годности материала без изменения его свойств — 12 месяцев с момента выпуска (дата производства указана на упаковке). При необходимости использования материала с истекшим сроком годности, обратитесь к производителю

**ВНИМАНИЕ!**

Все рекомендации и технические характеристики верны при температуре окружающей среды +20°C и относительной влажности 60 %.

Качество материала гарантируется только при точном соблюдении инструкции производителя по технологии применения и требований СНиП и СП.

Данная инструкция теряет силу после появления новой версии на сайте [www.perfekta.ru](http://www.perfekta.ru).

**ВАЖНО: РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ ИЗ ОДНОЙ ПАРТИИ В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ НЕСОВПАДЕНИЯ ЦВЕТА.**

